



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 5328 (13) U

(51) 7 C04B28/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидавється під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГАШЕНОГО ВАПНА ПРИ ОЧИЩЕННІ ФОСФОГІПСУ

1

- (21) 2004010159
 (22) 09.01.2004
 (24) 15.03.2005
 (46) 15.03.2005, Бюл №3, 2005р.
 (72) Ольгінський Олександр Георгійович, Крайнюк Олена Володимирівна
 (73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ, Ольгінський Олександр Георгійович, Крайнюк Олена Володимирівна

2

(57) Способ отримання гашеного вапна при очищенні фосфогіпсу, що включає його обробку хлоридом амонію і добування рідкісноземельних елементів (РЗЕ), який відрізняється тим, що після обробки хлоридом амонію осад відділяють, а розчин оброблюють розчином гідроксиду натрію і відділяють осад гашеного вапна від розчину солей важких металів.

Корисна модель відноситься до області виробництва будівельних матеріалів, а саме утилізації фосфогіпсу з метою отримання гашеного вапна.

У цей час при утилізації фосфогіпсу у виробництві будівельних матеріалів користуються тільки його фізико-механічними характеристиками. Використання фосфогіпсу регламентується ДСТУ [1, 2] та інш., в яких відсутні вимоги екологічної оцінки наявності важких і токсичних металів

Оскільки більшість фосфатних родовищ забагачене ураном, сполуки якого, розчиняючись в кислоті, переходят в екстракції у фосфорну кислоту, в гіпсі залишається радій. Крім того, в фосфогіпсі присутні такі важкі метали як Cd, Cr, Co, Hg, Cu, Pb, Ni, Zn і Sr у великих кількостях [3].

У процесі руйнування будівельних конструкцій виникає міграція важких металів в довкілля.

Відоме використання фосфогіпсу для приготування терпких, бетонних сумішей, а також змінення ґрунтів в дорожньому будівництві [4, 5, 6, 7], але ні в одному з вказаних джерел не передбачається його очищення від важких металів і токсичних елементів

При використанні відомого способу очищення фосфогіпсу промивною водою [8], утворюється великий об'єм стічних вод, але шкідливі домішки і сполуки важких металів не можуть бути виділені і використані.

Відомий спосіб очищення фосфогіпсу від рідкоземельних елементів (РЗЕ), обробкою його розчином хлориду амонію [7], цей спосіб найбільш

близький до заявленого по кількості загальних істотних ознак і прийнятий авторами за прототип.

Метою обробки фосфогіпсу по методу [7] є відділення від нього сполук РЗЕ. Фосфогіпс обробляють розчином хлориду амонію, який активно взаємодіє із сполуками РЗЕ, особливо із сполуками церієвої групи. Нерозчинний осад - концентрат РЗЕ відділяють від розчину хлориду кальцію, що утворився. Ступінь витягання РЗЕ становить 99,5% від їх змісту в фосфогіпсі. Розчин хлориду кальцію обробляють карбонатом амонію для отримання чистого карбонату кальцію, який можна утилізувати в промисловості будівельних матеріалів

Авторами прототипу не враховано, що разом з хлоридами РЗЕ випадають в осад хлориди свинця, ртуті, міді (І), а також нерозчинні фосфати. У розчині, що містить CaCl_2 , у вигляді хлоридів попадають інші важкі і токсичні метали. З карбонатом кальцію CaCO_3 разом співосаджуються карбонати Mg, Sr, Ba, Fe(II), Hg(I), Pb; крім того іони Ni, Co, Mn, Zn, Mg, Cu, Cd утворюють важкорозчинні гідрокарбонати типу $\text{Me}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$, а іони Al, Cr, Fe (III), Ві осаджуються з даного розчину у вигляді гідроксидів, тому отримання чистого CaCO_3 цілком неможливе.

Загальні ознаки процесу по прототипу і заявлі. Загальним є обробка фосфогіпсу розчином хлориду амонію.

В основу корисної моделі, що пропонується поставлена технічна задача удосконалення

U

(11) 5328

(19) UA

способу очищення фосфогіпсу перед його утилізацією у виробництві будівельних матеріалів за рахунок послідовного відділення важких і токсичних елементів і отримання екологічно чистого вапна $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у відомому способі очищення фосфогіпсу, що включає його обробку хлоридом амонію (для витягнання з розчину РЗЕ), згідно з корисною моделлю, що залишився після видалення осаду, розчин обробляють лутом, а отримане в осаді гашене вапно відділяють від розчину.

Конкретний приклад виконання

1т фосфогіпсу обробляють водним розчином хлориду амонію, що містить 500-800кг NH_4Cl , отриманий розчин, той, що містить хлорид кальцію оброблюють розчином, що містить 450-650кг NaOH (Фіг.) У результаті виходить 400-550кг чистого вапна

Супутнім наслідком обробки фосфогіпсу окрема отримання очищеного гашеного вапна трапляється отримання концентрату солей рідкоземельних і важких металів, що знайдуть використання у металургії.

Витягання цих елементів, що дорого коштує, є не тільки екологічно, але і економічно вигідним наслідком.

Замовлений спосіб очищення фосфогіпсу не відомий авторам з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про його новизну і винахідницький рівень. Відмітні ознаки способу мають причинно-слідчий зв'язок з отриманим технічним результатом - отриманням чистого вапна. Спосіб універсальний і може бути використаний для будь-якого вигляду фосфогіпсу незалежно від початкової фосfatної сировини на виробництві, або шляхом утилізації фосфогіпсу з відвалів.

Спосіб являє собою технічно завершене рішення.

Блок-схема очищення фосфогіпсу

