

УДК 621.791

## ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТВЕРДОСТІ ЗА МАРТЕНСОМ ВІД МІКРОСТРУКТУРИ ПРИ ІНДЕНТУВАННІ ЗРАЗКІВ З ВУГЛЕЦЕВОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛІ У12А<sup>20</sup>

**Єгоров Н.О., ст. гр. МС 41-19, ХНАДУ**

***Анотація.** Показано, як дисперсність мікроструктури зразків з вуглецевої сталі У12А впливає на значення твердості за Мартенсом при індентуванні пірамідою Берковича. Встановлено значний розмірний ефект, тобто значення твердості кожного зразку зі збільшенням навантаження зменшуються майже у 1,7-2,2 рази.*

***Ключові слова:** мікроструктура, перліт, цементит, твердість за Мартенсом, інденатор, діаграма індентування, розмірний ефект.*

## ESTABLISHING THE DEPENDENCE OF HARDNESS ACCORDING TO MARTENS ON MICROSTRUCTURE WHEN INDENTING SAMPLES FROM CARBON TOOL STEEL U12A

**Yehorov N., st. of gr. MS 41-19, KhNAHU**

***Annotation.** It is shown how the dispersion of the microstructure of samples made of carbon steel U12A affects the Martens hardness value when indented by the Berkovich pyramid. A significant indentation size effect was established, that is, the hardness values of each sample with an increase in load are reduced by almost 1,7-2,2 times.*

***Keywords:** microstructure, perlite, cementite, Martens hardness, indenter, indentation diagram, indentation size effect.*

### Вступ

Зараз є велика проблема у встановлення залежності твердості металів і їх сплавів як від мікроструктури, так і від навантаження на інденатор (indentation size effect). На прикладі метода вимірювання твердості за шкалою Мартенса згідно з ISO 14577 [1] нами встановлена спроба встановити цю залежність.

Значним фактором, що впливає на значення результатів вимірювання твердості вуглецевої інструментальної сталі У12А, є як розмірний ефект, тобто indentation size effect, так і вплив розміру зерна структурних складових мікроструктури.

Питанню впливу мікроструктури та навантаження на значення твердості вуглецевої інструментальної сталі У12А за методом Мартенса і присвячене дане дослідження.

### Аналіз публікацій і мета роботи

В роботах [1-2] наведено, що найбільш прогресивним набором механічних властивостей металевих матеріалів є міжнародний стандарт ISO 14577, до якого входить наступний комплекс параметрів: твердість за Мартенсом  $HM$ , твердість за Мартенсом  $HM_s$ , твердість індентування  $H_{IT}$ , модуль пружності  $E_{IT}$ , повзучість при індентуванні  $C_{IT}$ , релаксація при індентуванні  $R_{IT}$ , робота при індентуванні [1]. Одним із найважливіших параметрів цього комплексу є метод Ма-

---

<sup>20</sup> Робота виконана під керівництвом професора Мошенка В.І.

ртенса, якій враховує як пружну, так і пластичну складові у твердості. Але при цьому важливу роль грає дисперсність зерна структурних складових металу або сплаву.

Автори [3] свідчать, що розмірний ефект, тобто залежність твердості від навантаження присутній при вимірюванні твердості будь яких металевих матеріалів. Як відомо, розмірний ефект збільшує або зменшує показники твердості від декілька відсотків до 2-3 x разів.

В роботі [2] також доведено, що розмірний ефект буває прямий або зворотній.

Об'єктом досліджень були сталеві міри твердості. Що стосується впливу навантаження на значення твердості сталевих зразків - це питання є актуальним для сучасного матеріалознавства.

Метою даної роботи є дослідження характеру зміни твердості зі збільшенням навантаження на індентор для вуглецевої інструментальної сталі У12А з різною мікроструктурою.

### Матеріали і методи дослідження

Для дослідження були відібрані зразки, виготовлені з мір твердості. Позначення зразків, їх твердість та мікроструктура надано в таблиці 1.


Таблиця 1 – Значення твердості за Віккерсом сталевих зразків в залежності від мікроструктури

Зразок	Твердість зразку за Віккерсом та марка сталі	Мікроструктура
Міра твердості HV	1. Міра твердості 500HV10 (У12А)	Перліт + цементит
	2. Міра твердості 790HV10 (У12А)	Перліт + цементит (дрібно глобулярний)

Твердість вимірювалась на приладі NanoTest (Micro Materials Ltd.) Унікальність даного приладу - горизонтальне розташування шпинделя і індентора, що дозволяє з більшою точністю визначати твердість в мікро- і нанодіапазоні. Це пов'язано з силою тяжіння, яка діє на досліджуваний зразок під час проведення випробування.

### Результати дослідження

Залежність твердості за Мартенсом від навантаження наведено на рис. 1.



1 – зразок 1 (міра твердості 500HV10 (У12А - перліт + цементит)); 2 – зразок 2 (міра твердості 790HV10 (У12А - перліт + цементит (дрібно глобулярний)))

Рис. 1. Залежність твердості за Мартенсом від навантаження та мікроструктури

З рисунку видно, що при підвищенні навантаження до 0,2 Н значення твердості за Мартенсом зменшується в 1,7 раза (міра твердості 500HV10 (У12А - перліт + цементит), і в 2,2 рази для зразку 790HV10 (У12А - перліт + цементит (дрібно глобулярний))). При цьому більш дрібно-дисперсна мікроструктура зразку 2, тобто сталі У12А зі структурою перліт та цементит дрібно глобулярний, значення твердості за Мартенсом в 1,4 рази вище.

### Висновки

1. При дослідженні залежності твердості за Мартенсом зразків з вуглецевої інструментальної сталі У12А значно проявляється розмірний ефект (indentation size effect), тобто зменшення твердості за Мартенсом в 1,7-2,2 рази зі збільшенням навантаження на індентор від 0,007 до 0,2 Н.

2. При дослідженні залежності твердості за Мартенсом від мікроструктури зразків з вуглецевої інструментальної сталі У12А встановлено наступне: більш дрібно-дисперсна мікроструктура зразку зі сталі У12А надає підвищення твердості за Мартенсом приблизно в 1,4 рази.

### Література

1. ISO 14577-1:2015. Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 1: Test method. - 46 p.

2. Мощенок, В.І. Сучасні методи визначення твердості матеріалів : монографія / LAP LAMBERT Academic Publishing.- 2019. ISBN-13:978-620-0-25655-3 . - 392 с.

3. Simon P.A. Gill and Christopher J. Campbell A model for the indentation size effect in polycrystalline alloys coupling intrinsic and extrinsic length scales. Journal of Materials Research , Volume 34, Issue 10, 28 May 2019, p. 1645 – 1653.